

Cod. TE12L179WA Art. Tessuto Ecologico Serigrafico

Determinazione qualitativa e quantitativa della composizione fibrosa

Legge 669 del 4 Ottobre 1986

Fibra	Sigla Internazionale	Percentuale %
Poliestere	PL	100

Determinazione del potere filtrante

Metodo Interno

E' stata eseguita mediante osservazione con microscopio munito di oculare micrometrico.

Sono state effettuate 400 letture su campionin prelevati da due zone del filtro per ogni faccia

Vengono riportati i valori medi, massimi e minimi.

Valori medio	24,4 micron
Valori massimo	31,1 micron
Valori minimo	18,6 micron

Il filtro fornisce quindi garanzia di trattenere ogni particella con diametro superiore a 31,1 micron

