

### Cod. TE11M228BD Art. Tessuto Mar Caspio - colore Blu Alicudi

#### Determinazione qualitativa e quantitativa della composizione fibrosa

Legge 669 del 4 Ottobre 1986

Fibra	Sigla Internazionale	Percentuale %
Poliestere	PL	100

#### Determinazione della massa aerica

UNI 5114/82

Peso in grammi (g) / metro(m) quadrato

99

#### Solidità alla luce artificiale

UNI EN ISO 105 B02:2001

Esposizione in Xenotest: RH. 30% - Temperatura sul provino 63°C - Temperatura della camera 27°C

#### Durata ad esposizione raggi UV (h.):

Colore: Blu Alicudi

Valore Ottenuto: 6

#### Colonna d'acqua idrostatica a pressione costante

Durata test (h): 24

Valore Ottenuto: 5

#### Test di resistenza all'idrolisi - JUNGLE TEST -

Provino di atmosfera 100% UR a 70°C per 7 giorni

Risultato: Nessun degrado visibile

#### Test di resistenza all'idrolisi - TEST IMMERSIONE IN ACQUA NORMALE -

Provino in acqua normale a 60°C per 7 giorni

Risultato: Nessun degrado visibile

#### Test di resistenza all'idrolisi - TEST IMMERSIONE IN ACQUA SALINA -

Provino in acqua marina a 60°C per 7 giorni

Risultato: Nessun degrado visibile

#### Resistenza all'abrasione

BSI 5690

Apparecchio Martingale- Peso applicato 9Kpa - Mezzo abrasante tela standard di lana- Ct 3 indica il numero di cicli al quale si osserva un cambiamento di aspetto con indice 3 della scala dei grigi (cambiamento di tono). End- Point indica il numero di cicli al quale si verifica la rottura dei primi due elementi, fili e/o trame.

Numero prove: 6

Ct3 cicli: 1000

End-point cicli: > 20.000

Piccola immagine rappresentativa  
 del lato resinato del Tessuto al microscopio

